

1.1 Jehličnaté vlákninové dříví

1.1.1. Dřevina

Smrk / jedle / borovice / modřín v kůře nebo bez kůry, vyládané nebo smíchané.

1.1.2. Rozměry

- Čep s kůrou od 6 cm, popř. 5 cm bez kůry
- Dlouhé dříví: kuláče, především 4 m dlouhé, (2) 3 – 6 m
- Krátké dříví: kuláče a polena, 1 nebo 2 m dlouhé

1.1.3. Kvalita

1.1.3.1. Vlákninové dříví

- Tvrdá hniloba je povolena
- Měkká hniloba je povolena do 10 % plochy na horší straně
- U smrku a borovice je zamodránění přípustné
- Žádné dvojáky
- Hladce odvětvené (hladký kmen, bez pahýlů větví)

1.1.3.2. Přesílené dříví

- Na silnějším konci přes 60 cm
- Dvojáky
- Polena - krátké dříví

1.1.3.3. Odpadové dříví

Pokud bude zjištěna jedna z následujících vad, bude celý kus převzatý jako odpadové dříví.

- Tenké dříví – čep pod 6 cm v kůře, popř. 5 cm bez kůry
- Měkká hniloba, ztrouchnivělé dříví > 10 % řezné plochy
- Kořenové náběhy
- Dříví < 1 m průměru
- Dříví od 1m do 2m v dodávce s dlouhým dřívím, pokud není dopravcem takto deklarováno a samostatně vyloženo
- Příměs břízy v dodávce

1.2 Jehličnaté brusné dříví

1.2.1 Dřevina

Smrk / jedle v kůře nebo bez kůry

1.2.2 Rozměry

- Od 6 cm na čepu s kůrou, popř. 5 cm bez kůry
- Maximální průměr 35 cm
- Dlouhé dříví: kuláče především 4m dlouhé, (2) 3 – 6 m
- Krátké dříví: kuláče, 1 m (max. 1,04 m) nebo 2 m (max. 2,04 m) dlouhé

1.2.3 Kvalita

- Čerstvé, zdravé, z probíhající těžby, bez zabarvení
- Dodávky bez příměsí jiných sortimentů
- Minimální váha 480 kg Lutro/ prm, popř. 760 kg/m³
- Maximální obsah sušiny: 55 %
- Stoupání po celých metrech, prakticky na 1 m rovné
- Odvětvené na hladký kmen
- Na obou koncích rovně zaříznuto

Jako dřevovina nebude převzato:

- Oloupané dříví a poškození kmene (poškození přibližováním)
- Souše
- Štěpiny
- Zlomy
- Dvojáky
- Silně sukaté dříví
- Kusy se silnými kořenové náběhy
- Křivé dříví