

Kritéria jakostního zatřídění jehličnatých výřezů

		AB	C	Cx	BR	KH
Sbíhavost	měřena elektronicky	do 19 cm STP ≤ 1,25 cm/bm povoleno 20 - 29 cm STP ≤ 1,50 cm/bm povoleno od 30 cm STP ≤ 2,00 cm/bm povoleno	do 19 cm STP > 1,25 - 2,00 cm/bm povoleno 20 - 29 cm STP > 1,50 - 2,50 cm/bm povoleno od 30 cm STP > 2,00 - 3,00 cm/bm povoleno	do 19 cm STP > 2,00 cm/bm povoleno 20 - 29 cm STP > 2,50 cm/bm povoleno 30 - 44 cm STP > 3,00 cm/bm povoleno od 45 cm STP > 4,00 cm/bm povoleno		
Suky		všeobecně přípustné: pevně vrostlé vypadavé do 19 cm MD: ≤ 3 cm ≤ 2 cm od 20 do 29 cm MD: ≤ 4 cm ≤ 3 cm do 30 cm MD: ≤ 5 cm ≤ 4 cm omezeně přípustné: pevně vrostlé vypadavé do 19 cm MD: ≤ 5 cm a/nebo ≤ 4 cm celkem 1 kus/bm od 20 do 29 cm MD: ≤ 8 cm a/nebo ≤ 5 cm celkem 1 kus/bm do 30 cm MD: ≤ 8 cm a/nebo ≤ 5 cm celkem 1 kus/bm	všeobecně přípustné: pevně vrostlé vypadavé do 19 cm MD: ≤ 4 cm ≤ 3 cm od 20 do 29 cm MD: ≤ 6 cm ≤ 4 cm do 30 cm MD: ≤ 7 cm ≤ 5 cm omezeně přípustné: pevně vrostlé vypadavé do 19 cm MD: ≤ 6 cm a/nebo ≤ 5 cm celkem 1,5 kusů/bm od 20 do 29 cm MD: ≤ 8 cm a/nebo ≤ 6 cm celkem 3 kusy/bm do 30 cm MD: ≤ 9 cm a/nebo ≤ 7 cm celkem 3 kusy/bm	do 19 cm STP > 2,00 cm/bm povoleno 20 - 29 cm STP > 2,50 cm/bm povoleno 30 - 44 cm STP > 3,00 cm/bm povoleno od 45 cm STP > 4,00 cm/bm povoleno silně sukaté výřezy, např. vrcholy stromů, většinou společně s dalšími vadami, jako jsou sbíhavost, křivost atd., nesmí ale být vyloučeno pilářské zužitkování výřezu, nedostatečně odvětvěná kulatina (zbylé pahýly větví)		
Křemenitost		je přípustná, činí-li největší rozsah na pohledové ploše kmene nejvýše 10 % průměru pohledové plochy	rozsah je omezen na 50 % průměru viditelné plochy	je přípustná		
Točitost	STP do 29 cm	je přípustná, když odchylka od osy kmene činí méně než 5 cm/bm	je přípustná, když odchylka od osy kmene činí méně než 8 cm/bm	je přípustná, pokud ještě umožňuje pilářské využití výřezu	dřevo s červenou nebo hnědou (tvrdou) hnilobou, držíci hřebík, bez omezení rozsahu na pohledové ploše, škody způsobené loupáním zvěří, i pokud není vnitřní zbarvení viditelné nebo zřejmé. V oddenkové části se toleruje ojedinělý výskyt měkké hniloby omezeného rozsahu.	dřevo kvalitativně ABC, kde došlo ale k mírnému povrchovému zbarvení v důsledku napadení lýkožroutem. Zbarvení nesmí být větší, než 30% středového průměru kmene.
	STP od 30cm	je přípustná, když odchylka od osy kmene činí méně než 7 cm/bm	je přípustná, když odchylka od osy kmene činí méně než 10 cm/bm			
Hniloba	hnědá/tvrdá hniloba	není přípustná	není přípustná	není přípustná		
	měkká hniloba	není přípustná	není přípustná	není přípustná		
Napadení hmyzem	podkorní hmyz	není přípustné	není přípustné	zbarvená kůrovcová hmota		
	dřevokazný hmyz (např. Trypodendron lineatum)	není přípustné	není přípustné	není přípustné		
Letokruhy		v průřezu maximálně 7 mm přípustná šířka				
Křivost	jednosměrná	jedna jednosměrná křivost s výškou oblouku pod 15 % středové tloušťky	jedna jednosměrná křivost s výškou oblouku 15% až 20 % středové tloušťky	jedna jednosměrná křivost s výškou oblouku 21% až 32% středové tloušťky		
	víceměrná	není přípustná	jedna dvousměrná křivost s výškou oblouku pod 12 % středové tloušťky	jedna dvousměrná křivost s výškou oblouku 13% až 19% středové tloušťky Dřevo musí být pořezu schopné		
Odlupčivá trhlina		od STP 40 cm je přípustná, pokud průměr letokruhu, ve kterém se odlupčivá trhlina vyskytuje, činí nejvýše 15 % průměru pohledové plochy	je přípustná, pokud průměr letokruhu, ve kterém se odlupčivá trhlina vyskytuje, činí nejvýše 20 % průměru pohledové plochy	trhlina o rozsahu, který neznemožňuje pilářské využití výřezu		
Trhliny	dřeňová trhlina	je přípustná, když se tato vada vyskytne jako jediná a jde maximálně do hloubky nadměru a neovlivní tak délku výřezu	hlubší trhliny	přecházející trhliny nejsou přípustné		
	výsušná trhlina	není přípustná	není přípustná	je přípustná od kůry směrem ke dřeni limitována do 1/10 průměru příslušného čela		
Zbarvení		není přípustná	není přípustná	není přípustná (může se zde vyskytnout ve spojení s růstovými vadami)		